






MASTERTOP 1328 AS



Sistem de pardoseala antistatic pe baza de poliuretan, cu finisaj lis si emisii reduse, pentru medii industriale unde se cer proprietati de preluare a fisurilor si performante antistatice deosebite in conformitate cu cerintele EN 1081 si EN 61340-4-1

Aplicatie: Acolo unde sunt cerinte de pardoseli cu finisaj lis si antistatic, spre exemplu in camere curate, industria electronica, farmaceutica, aeronautica sau blocuri operatorii.

		Consum:
	Amorsa	
	MASTERTOP P 617 sau P 621 EP, bicomponent, transparent, fara solvent (total solid)	0,3-0,5 kg/m ²
	Strat de egalizare (Optional)	
	MASTERTOP P 617 Umplut in raport amestec 1 : 0.5 cu nisip cuarzos uscat de granulatie Ø 0,1-0,3 mm	0,6-1,0 kg/m ² *
	Impamantare	
	BENZI DE CUPRU Distanța maxima între benzi: 10 m Benzile vor fi legate între ele și conectate la împământare cu cablu conductiv de 4 mm ²	
	Amorsa Conductiva	
	MASTERTOP CP 687 W-AS N EP, pe baza de apa, culoare neagra, bicomponent	0,08-0,1 kg/m ²
	Strat de baza	
	MASTERTOP BC 375 AS N PU, bicomponent, pigmentat, nu contine solvent, (total solid), conductiv, emisii reduse	2,0-2,5 kg/m ²
	Strat final (Optional – daca sunt cerinte ESD)	
	MASTERTOP TC 409 W – ESD N PU, bicomponent, pe baza de apa, pigmentat, ,conductiv, emisii reduse, rezistent UV, finisaj mat	0,15 – 0,18 kg/m ²
	Grosime totala sistem	aprox. 2,0-2,5 mm

BASF SRL,

Floreasca Business Park, Calea Floreasca, Nr. 169 A, Intrarea B, Etaj 5, 014459, Bucuresti, Romania

Tel: +4 021 52 99 000, Fax: +4 021 52 99 099

Departamentul Pardoseli Performante

Note: Consumurile exprimate mai sus sunt teoretice si pot fi mai mari, depinzand atat de porozitatea si rugozitatea substratului, temperatura cat si de pierderile tehnologice aparute in timpul procesului de aplicare.

Daca se va depasi intervalul de reacoperire, sau daca vor fi asteptate incarcaturi mecanice mari pe suprafata, este necesara armarea cu nisip cuartos a amorsei sau a stratului de egalizare. Suprafata armata cu nisip cuartos va fi slufuita ulterior, doar in zonele unde cor fi instalate benzile de cupru.

Rezistenta la impamantare: $10^4 - 10^6$ Ohm (EN1081)
< 10^9 Ohm (EN 61340-5-1)
(Walking-test < 100 V (EN 61340-4-5) (numai cu acest strat final))

* Consumul include nisipul cuartos

Chiar daca toate informatiile cuprinse aici sunt adevarate si corecte, si reflecta in totalitate cunostintele si experienta noastra , nu este acordata o garantie expresa sau implicita de recomandarile noastre , ale reprezentilor sau distribuitorilor nostri , in conditiile in care competentele celor care sunt implicati in aplicarea produselor si modul lor de aplicare nu sunt sub controlul nostru .

BASF SRL,
Floreasca Business Park, Calea Floreasca, Nr. 169 A, Intrarea B, Etaj 5, 014459, Bucuresti, Romania
Tel: +4 021 52 99 000, Fax: +4 021 52 99 099
Departamentul Pardoseli Performante